



FENICE S.p.A.
Via del Lavoro 1
36078 Valdagno - Vicenza - Italy

Leather Chemical Specialties

Tel. +39 - 0445 - 424888
Fax +39 - 0445 - 403607
info@fenice.com -- www.fenice.com

Ns. Rif.
Our Ref.

Data
Date

27-03-14

Oc: rp

Or: rp

RICETTA DI APPLICAZIONE - Settore Calzaturificio
SUGGESTED APPLICATION FORMULATION - Shoes Area

Cliente
Customer

Tipo di pelle
Nature of hide

PELLE A TAGLIO VIVO

Colore **Fluorescente**
Colour

Richieste del cliente
Customer's requirements

METODO CONSIGLIATO PER RIFINIZIONE DEL BORDO

Applicazione
Application

EFFETTO YELLOW FLUORESCENTE

-Preparare/smerigliare la sezione del pellame secondo vostra procedura
-Applicare sulla sezione del pellame la prima mano del prodotto Section Lacquers **AR 6460/T 2516** e lasciare asciugare bene.
-Carteggiare leggermente con carta abrasiva a grana fine (220) in modo da creare una superficie lievemente porosa.
-Applicare la seconda mano del prodotto Section Lacquers **AR 6460/T 2501 fluo** creando un film uniforme, ben ancorato e asciugare molto bene.
(Per un migliore effetto fluorescente finale, applicare una terza mano del prodotto Section Lacquers utilizzato in precedenza e lasciar asciugare molto bene).

EFFETTO ORANGE FLUORESCENTE

-Preparare/smerigliare la sezione del pellame secondo vostra procedura
-Applicare sulla sezione del pellame la prima mano del prodotto Section Lacquers **AR 6460/T 2517** e lasciare asciugare bene.
-Carteggiare leggermente con carta abrasiva a grana fine (220) in modo da creare una superficie lievemente porosa.
-Applicare la seconda mano del prodotto Section Lacquers **AR 6460/T 2503 fluo** creando un film uniforme, ben ancorato e asciugare molto bene.
(Per un migliore effetto fluorescente finale, applicare una terza mano del prodotto Section Lacquers utilizzato in precedenza e lasciar asciugare molto bene).

EFFETTO FUXIA FLUORESCENTE

-Preparare/smerigliare la sezione del pellame secondo vostra procedura
-Applicare sulla sezione del pellame la prima mano del prodotto Section Lacquers **AR 6460/T 2518** lasciare asciugare bene.
-Carteggiare leggermente con carta abrasiva a grana fine (220) in modo da creare una superficie lievemente porosa.
-Applicare la seconda mano del prodotto Section Lacquers **AR 6460/T 2502 fluo** creando un film uniforme, ben ancorato e asciugare molto bene.
(Per un migliore effetto fluorescente finale, applicare una terza mano del prodotto Section Lacquers utilizzato in precedenza e lasciar asciugare molto bene).

Note / Notes

E' NECESSARIO CONTROLLARE SEMPRE LE ADESIONI ALMENO DOPO 24-48H DALL'APPLICAZIONE./ CHECK VERY WELL THE FINISH AT LEAST 24-48 HOURS AFTER THE APPLICATION.

Quanto sopra corrisponde alle nostre migliori conoscenze ed esperienze, tuttavia se la presente viene rilasciata ai Sigg. Clienti si intende senza assunzioni di responsabilità, date le notevoli variabili applicative possibili. In ogni caso il nostro personale altamente specializzato è a disposizione per consentire impieghi ottimali dei nostri prodotti e sicurezza dei risultati.

The above details are correct to the best of our knowledge and experience. Given the range of variables that may arise in application, however, no responsibility will be accepted if this document is passed on to the customers. Our highly specialised technical staff is always available to ensure the best use of our products and the certainty of good results.